

Technisches Merkblatt

greenline Arbeitsplattenöl

Verwendungszweck:

Zur Imprägnierung von Küchenarbeitsplatten, Möbeloberflächen und Kinderspielzeug.

Technische Eigenschaften:

Natürliches Öl. Sehr gute Fleckenbeständigkeit gegen Kaffee, Rotwein, Fruchtsäfte etc. Erfüllt die DIN 68861 T 1 B (Möbeloberflächen) und die DIN EN 71 Teil 3 (Kinderspielzeugoberflächen).

Es dringt gut in das Holz ein, ist diffusionsfähig, antistatisch und belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Hölzer.

Farbton: Farblos

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Naturharzester, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Zinkcarbonat, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 312 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l. (Kategorie E ab 2010.)

Verarbeitung: Mit Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm.

Verbrauch:

20-50 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trockenzeit bei Normalklima:

Nach 12-24 Std. (18-22° C / 50-55 % relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7-10 Tage.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

greenline Arbeitsplattenöl ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit greenline Verdünnung.

Reinigung der Oberflächen:

Reinigung mit ph-neutralem Reinigungsmittel in handwarmem Wasser.

Lagerung:

Kühl und gut verschlossen lagern. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen.
Öl evtl. durchsieben.

Gefahrenklasse:

VbF: A III

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Wegen der **Selbstentzündungs-Gefahr** mit greenline Arbeitsplattenöl getränkte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Produkt enthält Holzöl; 2-2-Butanonoxim; Kobaltoktoat;

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

Technisches Merkblatt

greenline Arbeitsplattenöl

Entsorgung: Größere Mengen flüssiger Produktreste und nicht reinigungsfähige Verpackungen nach den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Handelsübliche Restmengen können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 14 %), sauber, fett- und staubfrei sein. Guter Endschliff mit Korn 240.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

1. Das greenline Arbeitsplattenöl wird mit einem Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm aufgetragen. Nach einer Eindringzeit von ca. 20-30 Minuten wird überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertrieben bzw. abgenommen und die Oberfläche mit einem Lappen oder Pad trocken poliert.

2. Am nächsten Tag nochmals dünn auftragen und wie oben beschrieben verarbeiten. Evtl. je nach Saugfähigkeit des Untergrundes noch einen 3. Anstrich auftragen. **Wichtig:** Es darf keine Ölschicht auf der Oberfläche stehen bleiben!

Vorversuch durchführen! Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

C. Renovierungsanstrich:

Zur Pflege und Auffrischung die Oberfläche wie oben beschrieben nachölen. Schon angegriffene, graue Flächen mit feinem Schleifpapier (240er Korn) oder Pad anschleifen und nachölen. Stark beanspruchte Flächen monatlich nachölen.

Gebinde:

0,25 L

GISCODE: Ö 60

Abfallschlüssel: 08 01 02

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710

Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2007

www.greenline-online.de