

## Technisches Merkblatt

# greenline Decklack seidenglänzend, lösemittelarm

**Anwendungsbereich:**

Für Holz im Innenbereich. Nicht geeignet für Fußböden und Heizkörper.

**Eigenschaften:**

Seidenglänzend, gut deckend, elastisch. Guter Verlauf, sehr ergiebig. Begrenzt chemikalienbeständig sowie abrieb- und kratzfest. Nach DIN 53160 speichel- und schweißecht. Nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet.

**Volldeklaration:**

Titandioxid, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Isoaliphate, Kreide, Talkum, Kieselgur, Bentone, bleifreie Trockenstoffe, Sojalecithin und Ethanol.

**Farbton:**

Weiß

**Verdünnung:**

greenline Verdünnung

**Verarbeitung:**

Durch sparsames Streichen, Rollen oder Spritzen bei Temperaturen über 15°C und geringer Luftfeuchtigkeit. Trocknung unter guten Licht- und Belüftungsverhältnissen.

**Verbrauch:**

1 l unverdünnt reicht für ca. 10 - 16 m<sup>2</sup> pro Anstrich, d.h. 77 ml/m<sup>2</sup>. Genaue Werte am Objekt ermitteln. Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs sollte 40 µm nicht überschreiten.

**Reinigung:**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit greenline Verdünnung

**Trockenzeit:**

Bei 23°C, 50 % rel. Luftfeuchte: staubtrocken nach 8 - 12 Stunden. Überstreichbar nach 24 - 48 Stunden, durchgehärtet nach ca. 6 - 7 Tagen. Trocknungsverzögerung bei zu dickschichtigem Auftrag, bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

**Dichte:**

ca. 1,45 g/ml.

**Hinweise:**

Bei Kauf mehrerer Dosen bitte auf gleiche Chargen-Nr. achten, da Glanzgradabweichungen möglich sind. Mit greenline Decklack getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Lack luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen

**Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

## Technisches Merkblatt

# greenline Decklack seidenglänzend, lösemittelarm

**Gebinde:**  
0,75 l; 2,5 l

**Lagerung:**  
Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.

**Vorbereitung:**  
Untergrund muß trocken (Nadelhölzer unter 15 %. Laubhölzer unter 12 % Holzfeuchtigkeit), fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Vor Gebrauch aufrühren.

**Anstrichaufbau:**

1. Grundierung mit greenline Vorstreichfarbe
2. Grundbeschichtung mit greenline Decklack
3. Schlußbeschichtung mit greenline Decklack

**Renovierung intakter Altanstriche:**  
Gründlich anschleifen. Anstrichaufbau wie Punkt 2 - 3.

**Renovierung nicht intakter Altanstriche:**  
Altanstriche restlos entfernen. Anstrichaufbau wie Punkt 1 - 3.

**Hinweise:**  
greenline Decklack enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine rasche Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Farbreste umfüllen in kleinere Gebinde. Alle Anstrichschichten sollen möglichst sparsam aufgetragen werden.  
Auch beim Spritzen jede einzelne dünne Schicht ganz durchtrocknen lassen. Bei zu dicken Auftragsschichten besteht die Gefahr mangelhafter Durchtrocknung, feiner Rißbildung und unregelmäßig glänzender Oberflächen. Silikonmassen nicht überstreichen. Auf Bücherregale und Fensterbänke sehr dünn streichen und mindestens 4 Wochen durchhärten lassen, bis mit Büchern bzw. Blumen belastet wird. Starke Vergilbung bei geringem Lichteinfall möglich. Für eventuelle Folgen, wie mangelhafte Haftung oder Geruchsentwicklung, die durch Überstreichen von Lacken anderer Hersteller entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

**Reinigung der Flächen:**  
Leichte Verschmutzungen mit greenline Pflanzenseife im Wischwasser. Stärkere Verschmutzungen mit greenline Pflanzenseife pur entfernen und mit feuchtem Tuch gut nachwischen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH  
Emsstraße 15  
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710  
Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2007

[www.greenline-online.de](http://www.greenline-online.de)