

## Technisches Merkblatt

### greenline Korköl

**Eigenschaften:**

greenline Korköl ist ein hochwertiges Produkt. Es belebt die natürliche Struktur, vertieft die Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenporige, seidengänzende, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche, die weitestgehend vergilbungsarm ist.

**Inhaltsstoffe:**

Isoaliphar, Safloroöl, Rizinenöl, Kolophonharz, Quellton, Silikatpigment, Mikrowachs, Zinkoxid, Kieselsäure, Cobalt-, Zirkonium-, Mangan- und Zink-Octoat als Trockenstoffe.

**Anwendung:**

Zur Behandlung von greenline Korkparkett und alle saugfähigen Untergründe, wie Holzböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten etc., im Innenbereich. Zur Grundierung und als Endanstrich.

**Vorbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%) sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 16°C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Endschliff der Oberflächen mit mindestens 120er Korn bzw. Gitter.

**Verarbeitung:**

Das greenline Korköl ist gebrauchsfertig. Mit Versiegelungsbürste, Fußbodenbürste oder kurzfloriger Versiegelungsrolle dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. Nach 16-24 Stunden einen zweiten Anstrich dünn auftragen. Fühlt sich die Oberfläche nach dem ersten Auftrag rau an, mit Körnung 150–180 zwischenschleifen. Schleifstaub vor dem zweiten Auftrag gründlich entfernen. Bei Kork ist evtl. ein dritter Auftrag erforderlich. **Vorversuch durchführen! VOB beachten! Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!**

**Pflege und Nachbehandlung:**

Mit greenline Korköl behandelte Böden mit greenline Pflanzenseife (1-3 Verschlußkappen auf 5 ltr. Wasser) reinigen und bei Bedarf (wenn Abnutzungserscheinungen auftreten) mit greenline Refresher pflegen. Stark strapazierte Oberflächen (Schulen, Büros etc.) erhalten 4 Wochen nach dem greenline Korköl Auftrag eine erste Grundpflege mit greenline Refresher, nachdem der Boden mit greenline Pflanzenseife gereinigt wurde. Die weitere Unterhaltspflege mit greenline Refresher erfolgt je nach Erfordernis.

**Trocknung:**

Die Trockenzeit beträgt ca. 6-12 Std. (20°C / 50-55% relative Luftfeuchte). Nach 16-24 Std. wird der 2. Anstrich aufgebracht. Nach 3 Tagen schwach belastbar. Volle Beanspruchbarkeit nach 7-14 Tagen.

**Verbrauch und Ergiebigkeit:**

Verbrauch: 40-70 g/m<sup>2</sup>; Ergiebigkeit: 13-23 qm/ltr. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Vor dem Eintrocknen mit Verdünnung reinigen.

**Lagerung:**

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

## Technisches Merkblatt

### greenline Korköl

**Sicherheitshinweise:**

Produkt ist brennbar, VbF A III. Mit Korköl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (**Selbstentzündungsgefahr!**). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

**Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!**

**Entsorgung:**

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

**GISCODE:** Ö 100

**Abfallschlüssel:** 08 01 02

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH  
Emsstraße 15  
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710  
Fax: 0441 / 36107719

Stand: Oktober 2007

[www.greenline-online.de](http://www.greenline-online.de)