

Technisches Merkblatt

greenline Lehmstreichputz feinkörnig

Verwendungszweck:

Gut deckender und füllender Lehmstreichputz mit feinkörniger Struktur. Für alle mineralischen Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Lehm, Kalk- Zement- und Gipsputz, sowie für organische, trockene, saugfähige und fettfreie Untergründe, wie Raufasertapeten, Holz, Gipskartonplatten sowie festhaftende, saugfähige Dispersionsfarbenanstriche geeignet.

Technische Eigenschaften:

Sehr gutes Füll- und Deckvermögen. Gleicht Feuchtigkeitsschwankungen aus und trägt dadurch zu einem gesunden Raumklima bei. Lösemittelfrei und atmungsaktiv.

Inhaltsstoffe:

Zubereitung aus Wasser, Lehm, Kreide, Porzellanerde, Quarzsand, Talkum, Saflor-Standöl, Cellulose, Titandioxid, Polyasparaginsäure, Topfkonservierung: Silberchlorid, Benzisothiazolinone (< 0,1%)
VOC-Gehalt: < 1 g/l (EU-Grenzwert: max. 30 g/l / Kategorie „a“ ab 2010)

Dichte: ca. 1,54 g/ml

Farbton: Naturweiss (nach vollständiger Durchtrocknung).

Verarbeitung:

Mit Farbrolle, Streichbürste oder Flächenstreicher.

Verbrauch:

ca. 220 – 260 ml/m² pro Anstrich; ca. 4-5 m² pro Liter.

Trockenzeit bei Normalklima:

Nach ca. 6-12 Stunden trocken und überstreichbar, je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und fehlende Luftzirkulation verzögern die Trocknung und fördern die Geruchsbildung.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Originalverschlossen mindestens 1 Jahr haltbar. Kühl, aber frostsicher und verschlossen und außer Reichweite von Kindern lagern. Geöffnete Gebinde möglichst bald aufbrauchen.

Entsorgung:

Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Völlig restentleerte Gebinde über Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen. **Abfallschlüsselnummer:** 08 01 03

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen.

Technisches Merkblatt

greenline Lehmstreichputz feinkörnig

Verarbeitungshinweise:

A. Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fettfrei und saugfähig sein. Nicht haftende Altanstriche sind gründlich zu entfernen. Stellen mit durchschlagenden Stoffen (Wasser, Rost etc.) mit greenline Isoliergrundierung vorstreichen. Ungleichmäßig saugende Untergründe, bzw. absandende Putze oder auch schlecht saugende Untergründe sollten mit greenline Lehm-Grundierung vorgestrichen werden. Dieses empfiehlt sich auch, wenn auf dem Lehmstreichputz später noch mit Wandlasuren gearbeitet werden soll.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem Untergrund:

greenline Lehmstreichputz mit Rolle oder Bürste gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. Auf hellen, ebenmäßigen Untergründen genügt meistens ein Anstrich. Auf stark saugenden Untergründen (frischer Putz, Kalkstein etc.) empfehlen wir einen Voranstrich mit verdünntem Streichputz (10 % Wasser) bzw. mit greenline Lehm-Grundierung. Nach Durchtrocknung erfolgt der Schlussanstrich unverdünnt. Die einzelnen Farbschichten müssen vor jedem weiteren Anstrich trocken sein. Die Umgebungs- und Oberflächentemperatur sollte über 12°C sein. Für gute Durchlüftung sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeitseinflüsse während der Verarbeitung vermeiden.

Gebinde:

2,5 l, 10,0 l

GISCODE:

M-DF01

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710

Fax: 0441 / 36107719

Stand: Oktober 2010

www.greenline-online.de