

## Technisches Merkblatt

# greenline Vorstreichfarbe matt

**Anwendungsbereich:**

Holz innen, für Glasfasertapeten geeignet.

**Eigenschaften:**

Elastisch, matt. Gut schleifbar. Gute Haftung am Untergrund.

**Volldeklaration:**

Kreide, Titandioxid, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Isoaliphate, Glimmer, Talkum, bleifreie Trockenstoffe, Kieselsäure, Tonerde und Ethanol.

**Farbton:**

Weiß

**Verdünnung:**

Streichfertig eingestellt. Zur leichteren Verarbeitung ggf. mit ca. 5 % greenline Verdünnung versetzen.

**Verarbeitung:**

Durch sparsames Streichen oder Rollen (unverdünnt), oder Spritzen (max. 10 % verdünnt) bei Temperaturen über 15°C und geringer Luftfeuchtigkeit. Trocknung unter guten Licht- und Belüftungsverhältnissen.

**Verbrauch:**

1 l unverdünnt reicht für ca. 10 - 15 m<sup>2</sup> pro Anstrich, d.h. 80 ml/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger, Probeauftrag. Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs sollte 50 µm nicht überschreiten.

**Reinigung:**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit greenline Verdünnung

**Trockenzeit:**

Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: staubtrocken nach 8 - 12 Stunden. Überstreichbar nach 24 - 48 Stunden, durchgehärtet nach ca. 6 - 7 Tagen. Trocknungsverzögerung bei zu dickschichtigem Auftrag, bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

**Dichte:**

ca. 1,45 g/ml.

**Hinweise:**

Mit greenline Vorstreichfarbe getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst

Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes. Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

## Technisches Merkblatt

### greenline Vorstreichfarbe matt

**Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

**Gebinde:**

0,75 l; 2,5 l

**Lagerung:**

Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebilde gut verschließen.

**Verarbeitungshinweise:****Vorbereitung:**

Untergrund muß trocken (Holzfeuchtigkeit unter 15 %), fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein.

**Verarbeitung:**

Vor Gebrauch aufrühren. Sparsamer Grundanstrich mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzauftrag bei Temperaturen über 15 ° C. Danach eventuelle Beschädigungen der Oberfläche mit Leinölkitt behandeln und ggf. vollflächig mit Porenfüller abspachteln.

Nachbehandlung mit greenline Decklack

**Renovierung:**

Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen. Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz. Intakte Altanstriche nach gutem Anschleifen und Prüfung auf Verträglichkeit gleich mit 5 - 10 % verdünntem greenline Decklack überstreichen.

**Hinweise**

greenline Vorstreichfarbe matt enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Für evtl. Folgen wie mangelhafte Haftung und Geruchsentwicklung, die durch Überstreichen von Produkten anderer Hersteller entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Silikonmasse nicht überstreichen.

Alle Anstrichschichten sollen möglichst sparsam aufgetragen werden und gut vertrieben werden. Auch beim Spritzen jede einzelne dünne Schicht ganz durchtrocknen lassen. Bei zu dicken Auftragsschichten besteht die Gefahr mangelhafter Durchtrocknung, feiner Rißbildung und unregelmäßig glänzender Oberflächen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH  
Emsstraße 15  
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710

Fax: 0441 / 36107719

Stand: September 2007

[www.greenline-online.de](http://www.greenline-online.de)